


**CÓDIGO PRODUCTO**
**EuroMalla 40**
**CARACTERÍSTICAS**

Cristal / Negro

 125gr/m<sup>2</sup>

Distintas referencias bajo pedido. Consultar a fábrica.

<b>Producto</b>	Malla antiáfidos 40 mesh. Refuerzos Laterales. Hasta 4m de ancho. Otras medidas con confección. Consulte nuestras posibilidades.
	EFFECTIVIDAD REAL CONTRA MOSCA BLANCA 58%.
<b>Usos</b>	Agricultura intensiva. Permite mayor ventilación en zonas calientes.
<b>Ventajas</b>	Uso efectivo y control de plagas en cultivo de invernadero.
<b>Materia prima BASE</b>	Polietileno 100% virgen, estabilizador UV, antioxidantes.
<b>Resistencia solar:</b>	600 klys. 5 años de garantía.
<b>Packaging</b>	Embalaje en polietileno transparente.
<b>Precauciones</b>	Mantener los rollos protegidos contra la radiación solar directa.
	No exponer en contacto directo con disolventes, o productos que contengan cloro y/o azufre.
	Mantener en un lugar limpio y seco.
<b>Certificado de calidad:</b>	Certificados ISO 9001.
<b>Recomendaciones de utilización</b>	<p>Se aconseja evitar la exposición de la malla instalada a la acción de pesticidas durante una intervención química. Podrá ser utilizada como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de azufre y 150 ppm de Cloro.</p> <p>Es conveniente no realizar cortes ó perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos, alambres, etc.</p> <p>Para prevenir contracciones al material no colocar las mallas en horas o períodos de excesivo calor.</p> <p>Es preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material.</p> <p>La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de degradación, del material. Es preferible mantener la malla en un almacén ó en un lugar sombreado hasta su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar deformación.</p> <p>Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas. Al retirar la malla utilice los puntos de recogida para su posterior reciclado.</p> <p>Se considera que una malla está degradada cuando sus propiedades mecánicas son inferiores al 50% de sus propiedades iniciales.</p> <p>En caso de degradación prematura del material y siempre y cuando éste cumpla todos los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a abonar en material la parte proporcional que falta hasta cumplir la duración del 100% de la garantía, no responsabilizándose la empresa en ningún caso de mano de obra de la sustitución de la misma o de otros posibles daños.</p>

TIPO DE PROTECCIÓN > 40 Mesh

MATERIA BASE > HDPE

COLOR > CRISTAL / NEGRO

DIAMETRO DEL HILO > 252 MICRAS

COEFICIENTE DE VARIACIÓN > 3,30%

PESO > 125GR/M2

TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR BLANCO > 73%

TRANSMISIÓN DE LUZ COLOR NEGRO > 25%

SOMBREO HILO BLANCO > 27%

SOMBREO HILO NEGRO > 75%

GARANTÍA 5 AÑOS NIVEL MUNDIAL

POROSIDAD > 43,90%

PASO DE AIRE > 50,8%

REDUCCIÓN > 48,2%

FORMA DEL PORO > RECTANGULAR

DIAMETRO DEL PORO > 311 MICRAS

ANCHO > 309 MICRONS

LARGO > 685 MICRONS

PARALELOGRAMOS > 5,60%

TRAPECIOS > 20,40%

TRAPEZOIDES > 730%

TENSIÓN DE ROTURA HILO / KG > 1.3 KG

URDIMBRE > 2562 KG

TRAMA > 1261 KG

